



## CORROLUX

### ΣΤΙΛΠΝΟ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ

#### ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**Αντισκωριακό γυαλιστερό βερνικόχρωμα** κατάλληλο για τη βαφή νέων, καθώς και παλαιών μεταλλικών επιφανειών ήδη σκουριασμένων. Αποτελεί ιδανική λύση για τη βαφή μεταλλικών επιφανειών με **ένα μόνο προϊόν** χωρίς αντισκωριακό, προσφέροντας έτσι σημαντική οικονομία σε χρόνο και κόστος υλικών.

Το χρώμα έχει ισχυρή πρόσφυση, πολύ καλό άπλωμα και γρήγορο στέγνωμα.

#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Στιλπνότητα** : Στιλπνό με γυαλάδα 84-88 μονάδες στις 60<sup>0</sup>.
- Ειδικό βάρος** : 1,18-1,21 kg/lt (Λευκό).  
0,98-1,00 kg/lt (Μαύρο).  
1,00-1,20 kg/lt (Αποχρώσεις).
- Απόδοση** : 15-17 m<sup>2</sup>/lt ανά στρώση.
- Αραίωση** : Έως 5% σε όγκο με **διαλυτικό SMALTOLUX WHITE SPIRIT** για εφαρμογή με πινέλο ή ρολό και έως 12% με **Διαλυτικό Νο1** της **VECHRO** για εφαρμογή με πιστόλι.
- Κατηγορία VOC:** : «Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού. Αντιδιαβρωτικό φινίρισμα». Τύπος Δ. Οριακή τιμή VOC = 500 gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC προϊόντος έτοιμο προς χρήση= 485 gr/lt. Πληροί τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας και μετά το έτος 2011. VOC ή ΠΟΕ: οργανικές πτητικές ενώσεις με σημείο βρασμού < 250<sup>0</sup>C.
- Στέγνωμα** : Στεγνό στην αφή σε 1- 3 ώρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και την απόχρωση.
- Επαναβαφή** : Τουλάχιστον 18 ώρες από την εφαρμογή και αφού έχει επέλθει σκλήρυνση της πρώτης στρώσης.
- Αντιδιαβρωτική προστασία** : Σε 240 ώρες (10 ημέρες) αλατονέφωση, το προϊόν σε πάχος ξηρού φιλμ 100 μικρά παρουσιάζει εξαιρετική συμπεριφορά.
- Αποχρώσεις** : Λευκό, Μαύρο και Έτοιμες αποχρώσεις χρωματολογίου.

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:** 750ml και 2.5lt.

**ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ:** Πινέλο, ρολό, πιστόλι.

#### **ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ**

Οι επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται από ελαττωματικής ή κακής συνοχής υλικά, όπως ξεφλουδισμένα χρώματα, σαθρά κομμάτια σκουριάς, γράσσα, άλατα, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή πρόφυση. Καθαρίστε την επιφάνεια με **SMALTOLUX WHITE SPIRIT**.

#### **ΕΦΑΡΜΟΓΗ**

Εφαρμόζουμε μία ή δύο στρώσεις **CORROLUX** (πάχος ξηρού φιλμ 80-120 μm) για να επιτύχουμε μεγαλύτερη αντισκωριακή προστασία και λείο-ομοιόμορφο φινίρισμα. Εξασφαλίστε ότι καλύπτονται σωστά με χρώμα όλες οι γωνίες και τα δύσκολα σημεία της υπό βαφή επιφάνειας.

#### **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ**

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία “υγρά” μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με διαλυτικό και σαπουνάδα.

#### **ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

Θερμοκρασία του χώρου 8–30°C και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80%. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του χρώματος.

#### **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την έκθεση στον ήλιο.

#### **ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ**

- Μακριά από παιδιά.

#### **ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ\***

- **ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.**

\*Περισσότερες πληροφορίες στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) των προϊόντων.