



## CORROLUX metal effect

### ΜΕΤΑΛΛΙΖΕ ΠΕΡΛΕ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ

#### ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**Ντουκόχρωμα με εξαιρετική ανάγλυφη μεταλλιζέ – περλέ υφή**, κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές μεταλλικές επιφάνειες. Αποτελεί ιδανική λύση για τη βαφή και διακόσμηση μεταλλικών επιφανειών **με ένα μόνο προϊόν** (χωρίς αντισκωριακό), συνδυάζοντας σημαντική οικονομία σε χρόνο και κόστος υλικών με υψηλή αντισκωριακή προστασία. Το χρώμα έχει ισχυρή πρόσφυση, πολύ καλό άπλωμα και γρήγορο στέγνωμα.

#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Στιλπνότητα** : Ματ με ανάγλυφη υφή.
- Ειδικό βάρος** : 1,38-1,42 kg/lit (Μεταλλιζέ βάση).
- Απόδοση** : 8-10 m<sup>2</sup>/lit ανά στρώση.
- Αραίωση** : Έως 5% σε όγκο με **διαλυτικό SMALTOLUX WHITE SPIRIT** για εφαρμογή με πινέλο ή ρολό και έως 10% με **Διαλυτικό No 1 VECHRO** για εφαρμογή με πιστόλι.
- Κατηγορία VOC:** : «Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού. Αντιδιαβρωτικό φινίρισμα». Τύπος Δ. Οριακή τιμή VOC = 500 gr/lit. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC προϊόντος έτοιμο προς χρήση= 430 gr/lit. Πληροί τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας και μετά το έτος 2011. VOC ή ΠΟΕ: οργανικές πτητικές ενώσεις με σημείο βρασμού < 250°C.
- Στέγνωμα** : Στεγνό στην αφή σε 2- 3 ώρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και την απόχρωση.
- Επαναβαφή** : 16 - 18 ώρες από την εφαρμογή και αφού έχει επέλθει σκλήρυνση της πρώτης στρώσης.
- Αποχρώσεις** : Μεταλλιζέ - περλέ βάση για τη δημιουργία αποχρώσεων χρωματολογίου.

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:** 750ml και 2.5lt.

**ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ:** Πινέλο, ρολό, πιστόλι.

### **ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ**

Καθαρίστε καλά την επιφάνεια από λίπη, σκόνης, λάδια, γράσα, παλαιά χρώματα, σαθρά κομμάτια, σκουριές κ.λ.π. Γυαλοχαρτάρετε και καθαρίστε καλά.

### **ΕΦΑΡΜΟΓΗ**

Ανακατέψτε καλά. Εφαρμόστε δύο στρώσεις **CORROLUX metal effect**. Για την επίτευξη καλύτερης αντισκωριακής προστασίας και ομοιόμορφου φινιρίσματος βεβαιωθείτε ότι καλύπτονται σωστά με χρώμα όλες οι γωνίες και τα δύσκολα σημεία της υπό βαφή επιφάνειας. Για την καλύτερη δυνατή αντισκωριακή προστασία, εφαρμόστε τουλάχιστον 100μm πάχος φιλμ ή εφαρμόστε πριν αστάρι **OXIDOL**.

### **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ**

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία “υγρά” μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με διαλυτικό και σαπουνάδα.

### **ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

Θερμοκρασία του χώρου 8–30°C και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80%. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του χρώματος.

### **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την έκθεση στον ήλιο.

### **ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ**

- Μακριά από παιδιά.

### **ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ\***

- **ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.**

\*Περισσότερες πληροφορίες στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) του προϊόντος.