



## GUMILAK metal

### ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΙΛΠΝΟ & ΣΑΤΙΝΕ

#### ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υψηλής ποιότητας ντουκόχρωμα νέας γενιάς εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης με χαμηλή περιεκτικότητα VOC και ενισχυμένες αντισκωριακές ιδιότητες. Ιδανικό για κάθε μεταλλική επιφάνεια, όπου είναι επιθυμητά το εξαιρετικό φινίρισμα, η αυξημένη σκληρότητα και οι μηχανικές αντοχές. Προσφέρει υψηλή διατήρηση της γυαλάδας και της απόχρωσης ακόμη και σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Στεγνώνει γρήγορα και ομοιόμορφα σε όλο πάχος του φιλμ και παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση και αντοχή στο νερό. Έχει μεγάλη απόδοση και καλυπτικότητα και δουλεύεται εύκολα.

**Δεν περιέχει μόλυβδο και χρωμικά.** Με προσθήκη **υψηλών στερεών Σκληρυντή GUMILAK metal**, επιτυγχάνεται ακόμη πιο γρήγορο στέγνωμα, μεγαλύτερη σκληρότητα και υψηλότερες αντοχές στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Στιλπνότητα** : Στιλπνό με γυαλάδα 86 – 88 μονάδες στις 60°.  
Σατινέ με γυαλάδα 35 – 45 μονάδες στις 60°.
- Ειδικό βάρος** : 1,19 – 1,23 kg/lit (Στιλπνό - Λευκό).  
1,22 – 1,26 kg/lit (Σατινέ - Λευκό).
- Απόδοση** : 14–16 m<sup>2</sup>/lit ανά στρώση σε κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια.
- Αραιώση** : Για εφαρμογή με πινέλο ή ρολό έως 5% σε όγκο με **διαλυτικό SMALTOLUX WHITE SPIRIT**. Για εφαρμογή με πιστόλι συμβατικό ή airless έως 10% σε όγκο με **Διαλυτικό Νο1 της VECHRO**.
- Χρήση σκληρυντή GUMILAK metal** : Για εφαρμογή με πινέλο ή ρολό προσθέτουμε έως 10% σε όγκο **Σκληρυντή GUMILAK metal**. Για εφαρμογή με πιστόλι συμβατικό ή airless προσθέτουμε επιπλέον έως 4-8% σε όγκο **Διαλυτικό Νο1 της VECHRO** επί του αρχικού χρώματος. Το μίγμα πρέπει να εφαρμοστεί εντός 8-12 ωρών.
- Κατηγορία VOC** : Α. «Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού. Αντιδιαβρωτικό φινίρισμα». Β. «Ειδικά επιχρίσματα δύο συστατικών. Αντιδιαβρωτικό φινίρισμα». Τύπος Δ. Οριακή τιμή VOC = 500 gr/lit. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC προϊόντος έτοιμο προς χρήση= (λευκό) 450 gr/lit, (αποχρώσεις) 499 gr/lit. Το χρώμα περιέχει και διαλύτες που δεν είναι VOC. Πληροί τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας και μετά το έτος 2011. VOC ή ΠΟΕ: οργανικές πτητικές ενώσεις με σημείο βρασμού < 250°C.
- Στέγνωμα** : Στεγνό στην αφή σε 2 – 3 ώρες.
- Επαναβαφή** : Τουλάχιστον 18 ώρες από την εφαρμογή. Συνιστάται η επαναβαφή να γίνεται μετά την πλήρη σκλήρυνση της πρώτης στρώσης. Οι παραπάνω χρόνοι επιμηκύνονται κάτω από κρύες και υγρές καιρικές συνθήκες.
- Αποχρώσεις** : Λευκό, Μαύρο, Έτοιμες αποχρώσεις και χιλιάδες αποχρώσεις μέσω του συστήματος δημιουργίας αποχρώσεων **ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ** της **VECHRO**.

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Στιλπνό: Λευκό, Μαύρο & Κυπαρισσί (632):** 200ml, 375 ml, 750 ml, 2.5 lt, 5lt.  
**Έτοιμες Αποχρώσεις:** 200ml, 375 ml, 750 ml.  
**Βάσεις:** 750 m & 2,5 lt.  
**Σατινέ :** **Λευκό:** 750 ml, 2,5 lt.  
**Βάσεις:** 750 m & 2,5 lt.

**ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ :** Πινέλο, ρολό, πιστόλι.

#### **ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ**

Καθαρίστε καλά τις επιφάνειες από λίπη, σκόνης, λάδια, παλαιά χρώματα, σαθρά κομμάτια, σκουριές κ.λ.π. Γυαλοχαρτάρετε καλά. Σε νέες μεταλλικές επιφάνειες εφαρμόστε μια στρώση αντισκωριακό **OXIDOL**.

#### **ΕΦΑΡΜΟΓΗ**

Ανακατεύουμε καλά. Εφαρμόζουμε μία ή δύο στρώσεις **GUMILAK metal με ενισχυμένη αντισκωριακή προστασία**.

#### **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ**

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία “υγρά” μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με διαλυτικό και σαπουνάδα.

#### **ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

Θερμοκρασία του χώρου 8–30°C και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80%. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του χρώματος.

#### **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την έκθεση στον ήλιο.

#### **ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ**

- Μακριά από παιδιά.

#### **ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ\***

➤ **ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.**

\*Περισσότερες πληροφορίες στα **Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS)** των προϊόντων.