

PRIMER-T®

Ενός Συστατικού Αστάρι για Μη- Πορώδη Υποστρώματα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **PRIMER-T®** είναι αστάρι ενός συστατικού, διάφανο σχεδιασμένο ειδικά ώστε να ενισχύει την πρόσφυση του **Hyperdesmo T®** σε μη-πορώδη υποστρώματα. Παράλληλα με το **Hyperdesmo-T**, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε προϊόν της σειράς **Hyperdesmo**.

Χημικά το **PRIMER-T®** αποτελείται από οργανικά σιλάνια και ειδικά πρόσθετα, που αριστοποιούν την διαβροχή του υποστρώματος, σε μείγμα διαλυτών. Το **PRIMER-T®** εφαρμόζεται απλά με πανί, όπου ουσιαστικά καθαρίζουμε το υπόστρωμα το οποίο θα περαστεί με **Hyperdesmo -T**.

Το **PRIMER-T®** στεγνώνει γρήγορα, σε 10-15 λεπτά το υπόστρωμα είναι έτοιμο για εφαρμογή.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Αστάρι για μη πορώδη επιφάνειες:

- Υαλοποιημένα πλακάκια
- Γυαλί
- Σχετικά πορώδη Μάρμαρο

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

- Εφαρμόζουμε ελάχιστη ποσότητα με πανί
- Για καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα να αποφεύγονται Δακρύσματα και λίμνες λόγω υπερκατανάλωσης ή Ατελειών του υποστρώματος.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Γρήγορο Στέγνωμα.
- Δεν Χρειάζεται αραίωση.
- Δεν λεκιάζει το υπόστρωμα.
- Εύκολη εφαρμογή

SURFACE PREPARATION

Καθαρισμός της επιφάνειας από τα σαθρά κομμάτια, σκόνες, λάδια και γράσα.

Έλεγχος ώστε οι επιφάνειες να είναι στεγνές.

Το υλικό εφαρμόζεται με πανί με τρόπο όπως θα καθαρίζαμε την επιφάνεια.

Αφήνουμε το αστάρι να στεγνώσει για περίπου 10-15 λεπτά και στη συνέχεια εφαρμόζουμε **Hyperdesmo-T**.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το **PRIMER-T®** περιέχει διαλύτες. Να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Μην καπνίζετε κατά την εφαρμογή. Σε μη καλά αεριζόμενους χώρους να χρησιμοποιούνται μάσκες ενεργού άνθρακα και μηχανικό εξαερισμό. Οι διαλύτες είναι βαρύτεροι από τον ατμοσφαιρικό αέρα άρα έρπουν στο έδαφος. Ιζητήστε απαραίτητα το Φυλλάδιο Ασφαλείας του Υλικού.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Μέγιστη κατανάλωση : 0.05 Kg/m²

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

20Lt, 5lt, 1lt

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Στην αρχική του συσκευασία, τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής σε θερμοκρασία 5 °C - 25 °C σε ξηρούς χώρους.

Επιφύλαξη: Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παραπάνω κείμενο σχετικά με τον τρόπο χρήσης του υλικού, παρέχονται χωρίς καμία εγγύηση, επειδή οι μέθοδοι εφαρμογής ποικίλλουν από πελάτη σε πελάτη και δεν μπορούν να ελεγχθούν από την εταιρεία μας. Προτείνουμε τον δοκιμαστικό έλεγχο πριν τη τελική χρήση του προϊόντος. Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

PRIMER-T[®]

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ PRIMER-T

Υπό Primer T:

ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
- Ιξώδες (BROOKFIELD)	cP	ASTM D2196-86, at 25°C	40
- Ειδικό Βάρος	gr/cm ³	ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, at 20°C	0.83
- Σημείο Ανάφλεξης	°C	ASTM D93, Closed cup	42
- Χρόνος Στεγνώματος 77deg F (25°C) & 55% RH	min	-	10-15

