



VINYFLEX ΑΚΡΥΛΙΚΟ

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ακρυλικό χρώμα για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Κατάλληλο για τη βαφή νέων επιφανειών ή την επαναβαφή τοίχων, σοβάδων, σπατουλαριστών, γυψοσανίδων και μπετόν, μετά από κατάλληλη προετοιμασία. Συνδυάζει τη μεγάλη καλυπτικότητα, απόδοση, και λευκότητα με το εξαιρετικό δούλεμα και άπλωμα. Αποτελεί οικονομική λύση που είναι ιδανική για χώρους που απαιτείται συχνή επαναβαφή.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Στιλπνότητα** : Ματ με γυαλάδα 6-10 μονάδες στις 85⁰.
- Ειδικό βάρος** : 1,46– 1,50 kg/lit.
- Απόδοση** : 7-9 m² /litανά στρώση, ανάλογα με την επιφάνεια.
- Αραίωση** : 5 – 10% σε όγκο με νερό.
- Κατηγορία VOC** : «Χρώματα εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων». Τύπος Υ. Οριακή τιμή VOC = 30gr/lit. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC προϊόντος έτοιμου προς χρήση = 20gr/lit. Πληροί τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας και μετά το έτος 2011. VOC ή ΠΟΕ: οργανικές πτητικές ενώσεις με σημείο βρασμού < 250⁰C.
- Στέγνωμα** : Επιφανειακό σε 1-2 ώρες. Το χρώμα αποκτά την πλήρη αντοχή του μετά από 3-4 εβδομάδες.
- Επαναβαφή** : 4 – 6 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί επιμηκύνονται κάτω από κρύες και υγρες συνθήκες.
- Αποχρώσεις** : Λευκό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 3lt και 9lt.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ: πινέλο, ρολό ή πιστόλι Airless.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Καθαρίστε καλά τις επιφάνειες από σκόνες, λάδια, παλαιά χρώματα, σαθρά κομμάτια, υπόλοιπα μούχλας κ.λ.π. Γυαλοχαρτάρετε ελαφρά. Επιφάνειες βαμμένες με ασβέστη, κόλλα, παλαιά χρώματα ή νέες επιφάνειες ασταρώνονται με Smaltoplast Universal Primer ή αστάρι SMALTODUR, ενώ επιφάνειες με **πρόβλημα λεκέδων** από νικοτίνη, καυσαέρια, καπνιά από καλοριφέρ, κάπνα, μαρκαδόρους, μελάνια, μύκητες, μούχλες, υγρασίες, λάδια, graffiti ασταρώνονται με SMALTOX hydro ή SMALTOX mono.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εφαρμόζουμε δύο στρώσεις VINYFLEX ΑΚΡΥΛΙΚΟ. Αναδεύουμε καλά πριν την χρήση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία “υγρά” μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα αμέσως με ζεστό νερό και σαπούνι. Εάν το χρώμα στεγνώσει φεύγει μόνο με ισχυρά απορρυπαντικά.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερμοκρασία του χώρου 8–30°C και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80%. Νέες επιφάνειες πρέπει να στεγνώνουν για 3-4 εβδομάδες πριν ασταρωθούν. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του χρώματος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Μακριά από παιδιά.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Το προϊόν **VINYFLEX ΑΚΡΥΛΙΚΟ** δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή Και Εθνική Νομοθεσία .